

SIGMARENOVA Isoprimer WV



I. OPIS MATERIJALA

Opis proizvoda:	SIGMARENOVA Isoprimer WV, vodorazrjeđiv, pigmentiran, izolirajući temeljni premaz za vanjsku i unutarnju primjenu.
Namjena:	Za ekološku izolaciju mrlja od nikotina, vode, kave, čađi i masnoća, itd. u sustavu. Na temelju vrlo dobrog vezivanja i zatvaranja probijajućeg onečišćenja postižu se izvrsni rezultati, osobito na osjetljivim područjima nanosa premaza. Za izolaciju probijajućih žutila na gips kartonskim pločama.
Svojstva:	- izvrsna izolacija - slabog mirisa - vrlo laka obrada - brzo se suši - vodorazrjeđiv
Nijansa boje:	Bijela, prozirna
Stupanj sjaja:	Svilenkastog sjaja
Veličina pakiranja:	Bijela 12,5 l i 5 l

II. TEHNIČKI PODACI

Gustoća:	1,24 g/ccm
Izdašnost:	140 ml/m ² po nanosu na glatkoj površini. Utvrditi točnu potrošnju probnim nanošenjem.
Vrijeme sušenja:	Nakon 4 sata moguć je drugi nanos na 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka
Karakteristike prema DIN EN 13 300:	
Stupanj sjaja:	Svilenkastog sjaja
Maksimalna veličina čestica:	Fina (<100 µm)
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, hladnom mjestu, čuvati od smrzavanja
Minimalni rok čuvanja,:	Oko 12 mjeseci u neotvorenoj originalnoj ambalaži.

III. NAPOMENE ZA PRIMJENU

Priprema podloge:	Podloga mora biti suha, čvrsta, bez onečišćenja i razdvajajućih tvari. Provjeriti podlogu i postojeće slojeve na nosivost. Skinuti do kraja nenosive slojeve. Premaze od ljepljivih boja oprati do temelja i grundirati SIGMA Unigrundom S. Stare, sjajne slojeve laka olužiti i ohrapaviti. Napad plijesni odn. gljivicama tretirati SIGMA FUNGISOLOM. Jake mrlje od nikotina, čađi, kave ili masnoće očistiti vodom uz dodatak SIGMA UNIVERSOLA. Mrlje od vode očerkati na suho.
--------------------------	---



SIGMARENOVA Isoprimer WV

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Nanošenje:

Kistom, valjkom, špricom uklj. airless.
Prije uporabe dobro promiješati.

Sustav nanošenja:

Temeljno nanošenje:
Neovisno od podloge SIGMA HAFTGRUNDOM
SIGMA UNIGRUND S.

Međupremaz:
SIGMARENOVA Isoprimerom WV

Nanošenje završnog sloja:

Unutarnjim bojama ili bojama za fasadu SIGMA.

Oprati vodom odmah nakon uporabe. Temperatura obrade
podloge najmanje +10 °C.

Nakon 8 sati moguć je drugi nanos na 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka
U slučaju niskih temperatura ili veće vlažnosti zraka potrebno je pridržavati se
duljeg vremena sušenja.

Problematicni slučajevi, koji se događaju u praksi i njihova obrada u smislu tehnike
nanosa premaza, ne mogu se razmatrati u ovom tehničkom listu i moraju se utvrditi
pokusnim nanosom na objektu.

Posebno obratiti pozornost:

VOB dio C, DIN 18 363 odjeljak 2 i 3 te BFS podsjetnici za
odgovarajuća radna područja.

IV. OSTALE NAPOMENE

Savjete o sigurnosti i o zbrinjavanju možete pronaći u sigurnosno-tehničkom
listu.

Kod proizvoda:

M-DF 02

V. DEKLARACIJA PROIZVODA PREMA VDL - RL01

Sadrži:

Stirol akrilnu disperziju, titanijev oksid, kalcijev karbonat, silikate, vodu, otapala,
aditive, konzervanse
(Savjetovanje za izotiazol alergičare na tel. br. +49-234-869-0. Broj telefona u slučaju
izvrednih stanja za medicinske informacije u HR: + 385(0)1 2348 342.)

Ove informacije o svojstvima i primjeni navedenih proizvoda dajemo na temelju najboljeg znanja i naših razvojnih aktivnosti i praktičnih iskustava. Budući da zbog mnogostranosti mogućnosti primjene nije moguće prikazati sve pojedinosti, zato na osnovi toga nije moguće preuzeti neku obvezu i jamstvo. Prikladnost proizvoda ovisi o svojstvu podloge. U slučaju pojave nove objave specifikacije Na temelju tehničkog napretka, predmetni navodi gube valjanost.

Verzija: veljača 2010.