

SIGMA Holz-Isoprimer

9227GE



I. OPIS MATERIJALA

Opis proizvoda:	SIGMA Holz-Isoprimer je vodorazrjeđiv, brzo sušeci, bijeli posebni temeljni premaz za zatvaranje vodorazrjeđivih tvari u drvu, za vanjske i unutarnje prostore.
Namjena:	Za temeljni premaz i međupremaz drva koja su bogata taninima, npr.: drva od hrasta i cedra. Primer se može koristiti kao zatvarajući međupremaz i kod starih premaza koji su promijenili boju na temelju tvari koje sadrži drvo. Potom se može premazati svim vodorazrjeđivim SIGMA COATINGS (npr.. Sigmalan Wetterschutz-Farbe, SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/ Gloss, SIGMA Contour Aqua-PU (Spray) Matt/ Satin/Gloss).
Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> -dobra sposobnost prodiranja - optimalni učinak izolacije - brzo sušeci - optimalna pokrivenost - jednostavna obrada - dobar premaz - dobro zapunjuje - može se dobro brusiti
Nijanse boje:	Bijele
Pakiranje:	1 l, 2,5 l i 5 l

II. TEHNIČKI PODACI

Izdašnost:	ca. 80 ml/m ²
Vrijeme sušenja:	Suho na dodir nakon oko 1/2 sata Nakon 4 sata moguć je drugi nanos na 20 °C i 65 % rel. vlažnosti zraka. Optimalno svojstvo izolacije nakon oko 16 sati sušenja.

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Priprema podloge:	<p>Podloga mora biti čista, suha, bez onečišćenja i razdvajajućih tvari. Sadržaj vlage drva, mjeren na nekoliko mjesta na najmanje 15 mm dubine ne smije biti veći od 15% kod crnogorice i 12% kod bjelogorice. Provjeriti podlogu i postojeće slojeve na nosivost. Maknuti nenosive slojeve. Maknuti trošno drvo, prašinu i prljavštinu do zdravog drva. Zaobliti oštre bridove. Vrste drva ili svojstva podloge koje zahtijevaju mjeru zaštite drva (npr. dimenzijski stabilni drveni dijelovi) impregnirati Sigmalive Impregnantom odn. Sigmalive Holzgrundom LH. Otvorena odn. nezatvorena područja rezova i poprečno rezana područja zatvoriti SIGMA Flexiduumom KA.</p> <p>Struktura premaza na sirovom drvu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predpriprema podloge vidi gore, - Temeljni premaz SIGMA Holz-Isoprimerom, - Međupremaz SIGMA Holz-Isoprimerom, - Završni premaz prema potrebi jednim od proizvoda iz sustava vodorazrjeđivih lakova SIGMA COATINGS.
--------------------------	---



SIGMA Holz-Isoprimer

III. NAPOMENE ZA UPORABU

Struktura premaza na očuvanim, prijanjajućim starim premazima:

- Predobrada podloge maknuti onečišćenja, masnoće, itd., površine ostrugati i skinuti prašinu,
- temeljni premaz SIGMA Holz-Isoprimerom,
- završni premaz prema potrebi jednim od proizvoda iz sustava vodorazredljivih lakova SIGMA COATINGS.

Pozor: Sasvim je moguće da temeljni premaz i međupremaz SIGMA Holz-Isoprimer promijene boju na drvima koja sadrže mnogo tanina u sebi. Nakon pridržavanja vremena sušenja (najmanje 16 sati) to ipak nema nikakvog utjecaja na završni premaz.

Čišćenje alata:

Vodom odmah nakon uporabe.
Temperatura obrade, optičnog zraka i temperature podloge najmanje +10 °C. Najveća relativna vlažnost zraka 85 %.

Posebno obratiti pozornost:

Preraditi SIGMA Holz-Isoprimer samo netemperirano!
Bez zagrijavanja materijala npr. Wagner TempSprayem!
VOB dio C, DIN 18 363 odjeljak 2 i 3 te BFS podsjetnici za odgovarajuća radna područja.

IV. OSTALE NAPOMENE

Napomene o zbrinjavanju i savjete o sigurnosti možete pročitati u sigurnosno-tehničkom listu.

Kod proizvoda:

M-GP 01

V. DEKLARACIJA PROIZVODA PREMA DIN EN 927 - 1

Ispuna:

srednja

Pokrivnost:

Pokriva

Sjaj:

bez sjaja

Ove informacije o svojstvima i primjeni navedenih proizvoda dajemo na temelju najboljeg znanja i naših razvojnih aktivnosti i praktičnih iskustava. Međutim, budući da se zbog mnogobrojnih mogućnosti primjene ne mogu prikazati sve pojedinosti, ne može se preuzeti nikakva obveza i jamstvo. Prikladnost proizvoda ovisi o svojstvu podloge. U slučaju pojave nove objave specifikacije na temelju tehničkog napretka, predmetni navodi gube valjanost.

Verzija: ožujak 2014.